



SGN SOLAR SILVER 30 - EXT

SGN Solar Silver - vår mest kostnadseffektive solskjerming

SGN SOLAR SILVER -filmene er svært effektive for å redusere solvarmen, samtidig som de fortsetter å tillate noe naturlig lysoverføring. Solblending er sterkt redusert, og det enveis speilaspektet på dagtid garanterer privatliv fra nysgjerrige øyne, samtidig som det gir en moderne følelse på utsiden av en bygning.



| Teknisk datablad | |
|--|--------------------|
| IR-reduksjon | N/A |
| Transmisjon UV: | >1% |
| Synlig lys | Transmisjon: 43% |
| | Refleksjon: 40% |
| Total | Solrefleksjon 44% |
| | Soabsorbsjon 29% |
| | Soltransmisjon 27% |
| B-verdi (shading coefficient): | 0,20 |
| G-verdi (SHGC): | 0,36 |
| U-verdi (EN673 W/m2 oK) | N/A |
| Totalt Avvist Solenergi (TSER): | 69%* |

*Data er basert på klart 3 mm glass
(*dobbelt glass 4-16-4)*

Tekniske data

Anbefalinger er basert på standard glassoverflate opp til 2,5 m2. Produktet må monteres i henhold til solfilmsgruppens anvisninger for at garanti skal gjelde, samt unngå glass skader. ➡



Vedlikeholdsintruksjoner

- ✓ Vaskes med mild såpeblanding. Første gang tidligst etter 30 dager.
- ✓ Unngå skarpe gjenstander og ikke fest klistremerker på filmen.

Monteringsanbefaling

| | |
|--------------------------|---|
| Klart enkeltglass | ✓ |
| Klart dobbel glass | ✓ |
| Klart trippelglass | ✓ |
| Low E dobbelt glass | ✓ |
| Farget dobbel glass | ✓ |
| Dobbelt med laminert ext | ✓ |
| Dobbelt med laminert int | ✓ |

✓ Ja ! Forsiktig ✗ Nei

Tilgjengelige bredder

| | | |
|----------|---|--------|
| 91 cm | ✓ | 122 cm |
| ✓ 152 cm | | 183 cm |

Oppbevaring (-5 til 35 C) maks 3 år