



Multi 40 - INT

Markedets beste solfilm for innvendig montering

Multi 40 er et resultat av omfattende forskning på reduksjon av effektiv solvarme, i kombinasjon med alle typer glass. Resultatet er en høyteknologisk vindusfilm med unike egenskaper; den har høyt lysgjennomslipp, høy TSER og samtidig lav absorpsjon



| Teknisk datablad | |
|--|--------------------|
| IR-reduksjon | 80% |
| Transmisjon UV: | >1% |
| Synlig lys | Transmisjon: 41% |
| | Refleksjon: 32% |
| Total | Solrefleksjon 47% |
| | Soabsorpsjon 25% |
| | Soltransmisjon 28% |
| B-verdi (shading coefficient): | 0,42 |
| G-verdi (SHGC): | 0,36 |
| U-verdi (EN673 W/m2 oK) | 4,90 |
| Totalt Avvist Solenergi (TSER): | 66% |

*Data er basert på klart 3 mm glass
(*dobbelt glass 4-16-4)*

Tekniske data

Anbefalinger er basert på standard glassoverflate opp til 2,5 m2. Produktet må monteres i henhold til solfilmsgruppens anvisninger for at garanti skal gjelde, samt unngå glass skader.



Vedlikeholdsintruksjoner

- ✓ Vaskes med mild såpeblanding. Første gang tidligst etter 30 dager.
- ✓ Unngå skarpe gjenstander og ikke fest klistremerker på filmen.

Monteringsanbefaling

| | |
|--------------------------|---|
| Klart enkeltglass | ✓ |
| Klart dobbel glass | ✓ |
| Klart trippelglass | ✓ |
| Low E dobbelt glass | ✓ |
| Farget dobbel glass | ✓ |
| Dobbelt med laminert ext | ✓ |
| Dobbelt med laminert int | ! |

✓ Ja ! Forsiktig ✗ Nei

Tilgjengelige bredder

| | |
|----------|--------|
| 91 cm | 122 cm |
| ✓ 152 cm | 183 cm |

Oppbevaring (-5 til 35 C) maks 3 år