



## SGN Silver Sputtered 35 - INT

Solar Silver markedets mest anvendte vindusfilm

Denne metalliserte solfilm er den mest installerte vindusfilmen i verden. Gjennom den høye refleksjonen har filmen de absolutt maksimale solbeskyttende og varmereduserende egenskaper



Teknisk datablad	
IR-reduksjon	62%
Transmisjon UV:	>1%
Synlig lys Transmisjon:	38%
Refleksjon:	33%
Total Solrefleksjon	40%
Soabsorpsjon	38%
Soltransmisjon	22%
B-verdi (shading coefficient):	0,47
G-verdi (SHGC):	0,41
U-verdi (EN673 W/m2 oK)	5,60
<b>Totalt Avvist Solenergi (TSER):</b>	<b>62%</b>

*Data er basert på klart 3 mm glass  
(\*dobbel glass 4-16-4)*

### Tekniske data

Anbefalinger er basert på standard glassoverflate opp til 2,5 m<sup>2</sup>. Produktet må monteres i henhold til solfilmsgruppens anvisninger for at garanti skal gjelde, samt unngå glass skader.



### Vedlikeholdsintruksjoner

- ✓ Vaskes med mild såpeblanding. Første gang tidligst etter 30 dager.
- ✓ Unngå skarpe gjenstander og ikke fest klistremerker på filmen.

### Monteringsanbefaling

Klart enkeltglass	✓
Klart dobbel glass	✓
Klart trippelglass	✗
Low E dobbelt glass	!
Farget dobbel glass	✓
Dobbel med laminert ext	!
Dobbel med laminert int	!

✓ Ja ! Forsiktig ✗ Nei

### Tilgjengelige bredder

	91 cm	122 cm
✓	152 cm	183 cm

Oppbevaring (-5 til 35 C) maks 3 år