



SGN Silver Sputtered 50 - INT

Solar Silver markedets mest anvendte vindusfilm

Denne metalliserte solfilm er den mest installerte vindusfilmen i verden. Gjennom den høye refleksjonen har filmen de absolutt maksimale solbeskyttende og varmereduserende egenskaper



Teknisk datablad	
IR-reduksjon	48%
Transmisjon UV:	>1%
Synlig lys	Transmisjon: 51%
	Refleksjon: 22%
Total	Solrefleksjon 23%
	Soabsorbsjon 35%
	Soltransmisjon 42%
B-verdi (shading coefficient):	0,60
G-verdi (SHGC):	0,52
U-verdi (EN673 W/m2 oK)	5,70
Totalt Avvist Solenergi (TSER):	50%

*Data er basert på klart 3 mm glass
(*dobbelt glass 4-16-4)*

Tekniske data

Anbefalinger er basert på standard glassoverflate opp til 2,5 m2. Produktet må monteres i henhold til solfilmsgruppens anvisninger for at garanti skal gjelde, samt unngå glass skader.



Vedlikeholdsinstruksjoner

- ✓ Vaskes med mild såpeblanding. Første gang tidligst etter 30 dager.
- ✓ Unngå skarpe gjenstander og ikke fest klistremerker på filmen.

Monteringsanbefaling

Klart enkeltglass	✓
Klart dobbel glass	✓
Klart trippelglass	!
Low E dobbelt glass	!
Farget dobbel glass	✓
Dobbelt med laminert ext	!
Dobbelt med laminert int	!

✓ Ja ! Forsiktig ✗ Nei

Tilgjengelige bredder

91 cm	122 cm
✓ 152 cm	183 cm

Oppbevaring (-5 til 35 C) maks 3 år