



Solar Silver 30 - INT

Solar Silver markedets mest anvendte vindusfilm

Denne metalliserte solfilm er den mest installerte vindusfilmen i verden. Gjennom den høye refleksjonen har filmen de absolutt maksimale solbeskyttende og varmereduserende egenskaper



Teknisk datablad	
IR-reduksjon	66%
Transmisjon UV:	>1%
Synlig lys Transmisjon:	24%
Refleksjon:	41%
Total Solrefleksjon	41%
Soabsorbsjon	36%
Soltransmisjon	23%
B-verdi (shading coefficient):	0,43
G-verdi (SHGC):	0,38
U-verdi (EN673 W/m2 oK)	5,10
Totalt Avvist Solenergi (TSER):	68%

*Data er basert på klart 3 mm glass
(*dobbel glass 4-16-4)*

Tekniske data

Anbefalinger er basert på standard glassoverflate opp til 2,5 m². Produktet må monteres i henhold til solfilmsgruppens anvisninger for at garanti skal gjelde, samt unngå glass skader.



Vedlikeholdsintruksjoner

- ✓ Vaskes med mild såpeblanding. Første gang tidligst etter 30 dager.
- ✓ Unngå skarpe gjenstander og ikke fest klistremerker på filmen.

Monteringsanbefaling

Klart enkeltglass	✓
Klart dobbel glass	✓
Klart trippelglass	✗
Low E dobbelt glass	!
Farget dobbel glass	✓
Dobbel med laminert ext	!
Dobbel med laminert int	!

✓ Ja ! Forsiktig ✗ Nei

Tilgjengelige bredder

91 cm	✓	122 cm
✓ 152 cm	✓	183 cm

Oppbevaring (-5 til 35 C) maks 3 år